

Technisches Merkblatt

Oberflächenprodukte

impra[®]lan-Lasur S100

Wasserbasierende, filmbildende Lasur mit hoher UV-Stabilität.

Anwendungsgebiete	Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, speziell für maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Fenster, entsprechend der Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hohe UV-Stabilität• Blockfest und wasserdampfdurchlässig• Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2• Milder Eigengeruch• Gute Fülle mit sehr langem Wetterschutz• Nassfilmstärke bis 300 µm möglich• Geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“• Dichte ca. 1,040 g/cm³ bei 20° C
Zusammensetzung	Acrylatdispersion, Wasser, Glykol, Additive, Konservierungsmittel.
Farbtöne	0000-Farblos, 0101-Eiche hell, 0103-Eiche antik, 0150-Pinie, 0152-Esche, 0200-Kiefer, 0300-Kastanie, 0650-Wenge, 0700-Nussbaum, 0710-Walnuss, 0749-Mahagoni dunkel, 0753-Mahagoni hell, 0805-Teak, 0850-Palisander. Im Außenbereich nicht ausschließlich Farblos verwenden. Weitere Farbtöne auf Anfrage. Standardfarben sind über das impra [®] -Farben-Mischcenter mischbar. Misch- und Sonderfarbtöne sind vor der Verarbeitung anhand eines Probeanstriches zu prüfen. Eine Farbtonbeanstandung ist vor der Objektausführung anzuzeigen. Danach werden keine Mängelanzeigen anerkannt.
Glanzgrad	Seidenglänzend
Verpackung	Standard: 5 ltr.-, 20 ltr.-, und 120 ltr.-Gebinde Basis: 4,75 ltr.-, und 19 ltr.-Gebinde.
Anwendungsverfahren	Spritzverfahren (Airless / Airmix).
Aufbringmenge	ca. 300 ml/m ² , in 1-2 Arbeitsgängen.
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit soll 12 - 14% betragen. Tropische Hölzer ggf. zuvor mit Universalverdünnung abwaschen. Holz im Außenbereich je nach Anforderung der DIN 68800 mit impra [®] lan-Grund I100 oder impra [®] lan-Grund G300 vor Bläue und Pilz-

	<p>befall schützen.</p> <p>Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und zum konstruktiven Holzschutz können dem BFS-Merkblatt 18 entnommen werden.</p>																	
Verarbeitungshinweise	<p><u>Allgemeines</u></p> <p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Für den Zwischenschliff feines Schleifpapier (Körnung 180), besser Schleifvlies, verwenden. Verarbeitung und Trocknung nicht unter + 10° C (Umluft, Untergrund und Material) und nicht in praller Sonne. Dichtungen an Fenster und Türen müssen acrylatverträglich sein.</p> <p>Nach den Richtlinien für Fensterbeschichtungen, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz sowie der VOB, sind Holzbauteile vor Einbau in Gebäuden allseitig mit mindestens einer Grund- und Zwischenbeschichtung (Trockenschichtdicke mindestens 30/50 µm, siehe VFF-Merkblatt HO.03) zu versehen.</p> <p><u>Spritzverfahren</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Verfahren</th> <th colspan="2">Düsengröße</th> <th rowspan="2">Spritzdruck</th> <th rowspan="2">Max. Nassfilmstärke in µm</th> </tr> <tr> <th>in inch</th> <th>in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Airless</td> <td>0,011- 0,013</td> <td>0,28- 0,33</td> <td>130</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Airmix</td> <td>0,011- 0,013</td> <td>0,28- 0,33</td> <td>80-100</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Verfahren	Düsengröße		Spritzdruck	Max. Nassfilmstärke in µm	in inch	in mm	Airless	0,011- 0,013	0,28- 0,33	130	300	Airmix	0,011- 0,013	0,28- 0,33	80-100	300
Verfahren	Düsengröße		Spritzdruck	Max. Nassfilmstärke in µm														
	in inch	in mm																
Airless	0,011- 0,013	0,28- 0,33	130	300														
Airmix	0,011- 0,013	0,28- 0,33	80-100	300														
Empfohlener Beschichtungsaufbau für Fenster	<p><u>Zweischichtsystem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 ml/m² impra[®]lan-Grund G300 • Zwischenschliff • 300 ml/m² impra[®]lan-Lasur S100 <p><u>Dreischichtsystem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 ml/m² impra[®]lan-Grund G300 • Zwischenschliff • 150 ml/m² impra[®]lan-Lasur S100 • 150 ml/m² impra[®]lan-Lasur S100 <p>• Weitere kundenangepasste Beschichtungsaufbauten sind auf Anfrage möglich.</p>																	
Trockenzeit	<p>Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde</p> <p>Überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden</p> <p>Die Angaben gelten bei Normklima 23/50 DIN 50014. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperatur verzögern die Trocknung.</p>																	
Verdünnung	Falls erforderlich mit Wasser.																	
Reinigung der Arbeitsgeräte	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen, nicht eintrocknen lassen.																	
Anwendungseinschränkungen	Bei tropischen und gerbstoffreichen Hölzern kann es zu Trocknungsverzögerungen, Verfärbungen und Anhaftungsstörungen kommen. Wir empfehlen deshalb eine Probebeschichtung.																	
VOC-Gehalt (g/L)	41 - 51 g/L (Kat. 1e / Wb): max. 130 g/L																	
CLP-Verordnung	impra [®] lan-Lasur S100 ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: entfällt Piktogramm: entfällt																	
H- und P-Sätze	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen																	

	hervorrufen.
Arbeitssicherheit	<p>Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.</p> <p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.</p>
Lagerung/Transport	<p>Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebilde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren.</p> <p>RID/ADR: Entfällt.</p>
Umweltschutz	<p>impra[®]lan-Lasur S100 darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p> <p>AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.</p>
<p>Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.</p>	

2019-01-25