

Technisches Merkblatt

Oberflächenprodukte

profilan®-Renovationsgrund

Lösemittelhaltige halbdeckende Grundierung. Für schwierige und uneinheitliche Holzuntergründe. Die Beschichtung ist mit einem bioziden Wirkstoff gegen Bläue und Schimmel geschützt.

Anwendungsbereiche	Zur Herstellung einer hellen und gleichmäßigen Lasuroptik auf vergrauem oder dunklem Holz im System mit profilan color Langzeitlasur. Zur Haftvermittlung auf schwierigen oder historischen Holzuntergründen im System mit den wässrigen profilan Deckfarben.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Eindringverhalten • Diffusionsfähig • Gute Haftung • Egalisierend • Schnelle Trocknung • Auf Basis pflanzlicher Öle • Dichte ca. 1,09 g/cm³ bei 20 °C.
Zusammensetzung	Alkydharz, Kohlenwasserstoff, Wirkstoff, Pigmente, Additive
Wirkstoffe	IPBC
Farbtöne	0081-Opalweiß, 0120-Caramel, 0221-Mais, 0506-Lachs Abmischungen der Basislacke sind über das impra®-Farben-Mischcenter möglich. Misch- und Sonderfarbtöne sind vor der Verarbeitung anhand eines Probeanstriches zu prüfen. Eine Farbtonbeanstandung ist vor der Objektausführung anzugeben. Danach werden keine Mängelanzeigen anerkannt.
Verpackung	2,5 ltr.-, 5 ltr.-, 20ltr.-Gebinde Basisgebinde: 2,5 ltr.-, 5ltr.- und 20 ltr.-Gebinde.
Anwendungsverfahren	Streichen
Aufbringmenge	ca. 120 - 160 ml/m², in 1-2 Arbeitsgängen (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes). Bei stark abgewitterten, saugfähigen Untergründen ist der Verbrauch anhand einer Musterfläche zu ermitteln.
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit soll 12% - 14 % betragen. Tropische Hölzer ggf. zuvor mit Universalverdünnung abwaschen. Altanstriche gut anschleifen Schleifstaub und Oberflächenschmutz komplett entfernen. Die Anhaftung der Altbeschichtung auf dem

	<p>Untergrund ist zu prüfen. Aufgrund der vielen vorkommenden Be- schichtungsmaterialien empfehlen wir einen Probeanstrich mit Haf- tungsprüfung.</p> <p>Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und zum kon- struktiven Holzschutz können dem BFS-Merkblatt 18 entnommen werden.</p>
Verarbeitungs- hinweise	Vor Gebrauch gut aufröhren und unverdünnt verarbeiten. Mit wei- chem Flachpinsel in Faserrichtung streichen. Verarbeitung und Trocknung nicht unter + 5° C (Umluft, Untergrund und Material) und nicht in praller Sonne.
Trockenzeit	<p>Staubtrocken: nach ca. 12 Stunden Überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden</p> <p>Die Angaben gelten bei Normklima 23/50 DIN 50014. Bei höherer Luftfeuchtigkeit, niedrigerer Temperatur und einigen Tropenhölzern kann sich die Trocknung verzögern.</p>
Verdünnung	Falls erforderlich mit Terpentinersatz.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Mit Terpentinersatz. Nicht eintrocknen lassen.
Flammpunkt	ca. 68 °C.
Anwendungs- einschränkungen	Nicht verwenden für Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermittel in Kontakt kommt. Bei tropischen Hölzern sowie in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Holzuntergrundes kann es zu Trocknungsverzögerungen kommen. Wir empfehlen deshalb eine Probebeschichtung.
VOC-Gehalt	293 – 303 g/L (Kat. 1e / Lb): max. 400 g/L
CLP-Verordnung	profilan®-Renovationsgrund ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: Achtung Piktogramm: Ausrufezeichen
H- und P-Sätze	<p>H319 Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Methylethylketoxim, 2-Ethylhexansäure, Cobalsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>
Arbeitssicherheit	<p>Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zündquellen fernhal- ten. Vor dem Essen und nach Abschluss der Arbeiten Hände und Gesicht gründlich reinigen. Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeig- nete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>Für das Sammeln von Produktresten sowie mit dem Produkt ge- trankte Abfälle wie z.B. Lappen etc. unbedingt nicht brennbare Be- hälter verwenden. Diese sollen selbst- und dichtschließend sein und müssen jeden Tag entleert werden. Zum Löschen Sand oder Pulverlöscher verwenden und mit flüssigkeitsbindenden Mitteln wie z.B. Sand aufnehmen und entsorgen.</p>

	Gisbau-Code: HSM-LV 20.
Lagerung/Transport	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren. ADR/RID: entfällt
Umweltschutz	profilan®-Renovationsgrund und Produktreste nicht ins Erdreich, in Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen. Es ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.
Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.	

2020-01-23