

HD-AQUA-TOP-TREPPENMEISTER-LACK 710x-0210

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Einkomponenten Treppenlack, der als Grundierung und als Decklack verwendet werden kann. Hat einen guten Verlauf, hohe Härte und Kratzfestigkeit. Sehr gute Abrieb- und Cremebeständigkeit

Anwendungsbeispiel

Buche natur halbmatt

1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-AQUA-TOP-TREPPENMEISTER-LACK 710x-0210
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320,

2. Lackieren

1 ablackieren mit HD-AQUA-TOP-TREPPENMEISTER-LACK 710x-0210
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Spritzen mi Airless

Düsengröße 411 - 413

Tipp: Wasserlacke nur bei 18-20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65% verarbeiten.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

Technische Daten

Viskosität: 180 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge: mind. 130 g / m² je Arbeitsgang

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Bei Hölzern mit Holzinhaltstoffen kann es zu Farbveränderungen kommen.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



Entspricht der VOC-Richtlinie



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

710x-0210-120KI	120 kg Gebinde
710x-0210-25KI	25 kg Gebinde
710x-0210-10KI	10 kg Gebinde
710x-0210-5KI	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern.