

HD-CRYL APPRÊT ISOLANT COMPACT 645-9907

Descriptif du produit

Le HD-CRYL APPRÊT ISOLANT COMPACT est un apprêt isolant polyuréthane à 2 composants respectueux de l'environnement contenant une quantité réduite de solvant. Il faut souligner son excellent rendu, facile à poncer, il dispose d'une forte thixotropie et adhère parfaitement sur différents supports.

Exemple d'application

MDF brut peint au RAL 7035

- Fond isolant :**
Appliquer 1 x ou 2 x 200 g / m² de HD-CRYL APPRÊT ISOLANT COMPACT 645-9907 Dosage 5:1 avec le HD-PUR / CRYL DURCISSEUR 600-0626
Séchage min. 2 heures à température ambiante
Poncer avec du papier abrasif grain 320 / 400
- Mise en peinture :**
Appliquer 1 x 120 g / m² de HD-PUR TITAN COLOR 4 en 1 673-7035
Dosage 10:1 avec du HD-PUR / CRYL DURCISSEUR 600-0626
20 % de HD-PUR DILUANT SPÉCIAL 960-0103
Séchage avant emballage : une nuit à température ambiante.

Application

Pulvérisation au pistolet à godet
Taille de buse 2,2 – 2,5 mm
Pression de pulvérisation 2,5 – 3,0 bar

Caractéristiques techniques

Viscosité	90 s dans un gobelet DIN 4
Extrait sec :	58 %
Durcisseur :	HD-PUR / CRYL DURCISSEUR 600-0626
Dosage :	5 :1 (Apprêt / Durcisseur)
En volume	4:1 (Apprêt /Durcisseur)
Durée de vie en pot :	1 journée (8 heures)
Séchage :	hors poussière après 30 - 40 min Ponçable après 4 heures
Grammage:	150 - 250 g / m ²

Remarques

Tous les temps de séchage sont indiqués par rapport à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.

Veiller à une ventilation suffisante.

Les vernis CRYL doivent être immédiatement revêtus d'une nouvelle couche après le ponçage et le dépoussiérage.

Bien mélanger avant utilisation.

Toujours effectuer une application d'essai.

Normes d'essai

DIN EN 71 - 3 Sécurité des jouets

DIN EN 13501 – 1 Difficilement inflammable

DIN 4102 B1 Difficilement inflammable

Formulation exempte de :
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures halogénés (HCC, CFC), biphényles et terphényles polychlorés (PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP) et formaldéhyde



Références pour la commande

Référence:

645-9907-30KH Contenant de 30 kg
645-9907-10KE Contenant de 10 kg

Stockage :

Se conserve dans le contenant d'origine fermé, env. 12 mois. Stocker à l'abri du gel et à température ambiante (max. 30 °C).