

HD-NATUR HARTWACHS 811-0001

Produktbeschreibung

HD-NATUR HARTWACHS ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. HD-NATUR HARTWACHS ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. HD-NATUR HARTWACHS ist als Spritzqualität eingestellt. Für die Handapplikation empfehlen wir HD-NATUR HARTWACHSÖL 872-0100.

Anwendungsbeispiel

Treppenstufen Europ. Eiche

2 x gespritzt mit HD-NATUR HARTWACHS 811-0001
Auftragsmenge ca. 2 x 40 – 60 g / m²

Verarbeitung

HD-NATUR HARTWACHS ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren. Rohe Holzflächen werden mit HD-NATUR HARTWACHS grundiert. Die Applikation erfolgt durch Spritzen mit Becherpistole, Airless-, Airmixgerät. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 40 – 60 g / m² pro Auftrag. Zur Erhöhung der Wasserbeständigkeit kann bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Spritzen mit einem Pad einmassiert, oder mit Nassschleifpapier Korn 360 eingeschliffen werden.

Danach wird HD-NATUR HARTWACHS ein zweites Mal aufgetragen. Die Trocknung ist von der Durchlüftung und Temperatur der Holzwerkstücke und Räumlichkeit abhängig. Bei der Verarbeitung ist auf eine gute Durchlüftung der Räume zu achten. Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden. Angetrockneter HD-NATUR HARTWACHS ist mit HD-SPEZIALVERDÜNNUNG 9800-0300 anlösbar, diese wird zum Reinigen der Arbeitsgeräte verwendet. HD-NATUR HARTWACHS ist mit einer max. Zugabe von 10% HD-NATUR VERDÜNNUNG verdünnbar. Gute Ergebnisse sind nur mit sauberem und einwandfrei funktionierendem Arbeitsgerät möglich. HD-NATUR HARTWACHS ist nach gründlichem Zwischenschliff mit sich selbst reparaturfähig.

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße: 1,3 – 1,5 mm

Spritzen mit Airless-, Airmixgerät

Düsengröße: 0,7 – 0,9 mm

Technische Daten

VOC-Werte: Istwert: 283,6g/l Grenzwert: 700g/l Kategorie: f
Festkörper Bereich : 36 -42 % (Technisches Naturprodukt)

Hinweise

Mit HD-NATUR HARTWACHS verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug
DIN EN 71 – 9 - 11 Organisch Verbindungen
DIN EN ISO 10993-5 Prüfung auf Zytotoxizität
DIN 53160- 1 Speichel-, Schweiß- und Fettechtheit
DIN 68861 –1 chemische Beständigkeit
Entspricht der VOC-Richtlinie
PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01 PAK
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Bestellhinweis

Gebindegröße:

20 l Gebinde
2,5 l Gebinde
1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.