

HUILE NATURE HD 850-0003

Description du produit

L'HUILE NATURE HD est une combinaison visqueuse d'huile et de cire à base d'huiles naturelles et de composants de cire. Elle forme un film protecteur respirant et agrippant qui pénètre profondément dans le bois et renforce bien le grain. L'huile incolore convient pour pratiquement tous les types de bois et est utilisée pour les meubles faiblement sollicités, par ex. dans les pièces de vie ou les chambres à coucher.

Remarques

L'HUILE NATURE HD n'est **pas auto-inflammable** !
Bien mélanger avant son utilisation.
Toujours effectuer une application d'essai.

Exemple d'application

Cerisier nature

Pulvériser ou appliquer au rouleau 1 x l'HUILE NATURE HD 850-0003

Quantité appliquée env. 20 – 40 g / m²

Séchage 6 à 10 heures, puis lisser

Pulvériser ou appliquer au rouleau 1 x l'HUILE NATURE HD 850-0003

Quantité appliquée env. 20 – 40 g / m²

Séchage 6 à 10 heures, puis lisser

Normes d'essai

DIN EN 71 – 3 Sécurité de jouets



Correspond à la directive COV/Decopaint
Catégorie : f



DIN 68861 – Partie 1 Résistance chimique



Recette exempte de : Ö10
métaux lourds toxiques,
hydrocarbures halogénés (HCC, CFC),
biphényles et triphényles polychlorés
(PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP)
et formaldéhyde.



Mise en œuvre

L'HUILE NATURE HD est préparée prête à l'emploi. Selon le type de bois et l'effet souhaité, les surfaces brutes sont poncées avec un grain 240 - 320. L'huile est essuyée, appliquée au rouleau ou pulvérisée à très fine couche. La quantité appliquée habituelle se situe à env. 10 g / m² par application ; selon le pouvoir absorbant du bois, du bois, on applique 1 ou 2 fois. Le film humide est réparti ou retiré avec un tampon de gaze ou une brosse d'étendage. En cas de séchage intermédiaire d'environ 30 minutes, le film protecteur se forme toutefois de manière plus uniforme. Pour des surfaces particulièrement agrippantes, une seconde application est effectuée après le séchage de nuit et un ponçage intermédiaire.

L'HUILE NATURE HD peut aussi être poncée humide avec un abrasif approprié de grain 400.

En cas de bois à pores grossiers, utiliser un pad pour faire pénétrer l'apprêt pulvérisé.

Caractéristiques techniques

Liquide de faible viscosité légèrement brunâtre

Part de matières solides 100 %

Sans COV

Note sur la commande

Conditionnements

Récipient 20 l

Récipient 2,5 l

Récipient 1 l

Stockage :

Stockable au moins 6 mois dans le récipient d'origine fermé.